



Quality Paints since 1845  
**MATHYS**®



## DIVALO

---

**Varnish for the finishing touch of interior wall paints.**

- Not yellowing
- Smooth satin views
- Washable

# DIVALO

## BESKRIVELSE

Water based acrylic varnish. For the finishing touch of interior wall paints when a high mechanical resistance is required.

## ANBEFALT BRUK

Finish on indoor paints and decorative paint systems when a high mechanical resistance is required. Recommended as a topcoat on decorative paint systems (Fair-Decor).

## TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,02 - 1,06
Glansgrad:	Satinert
Glansgrad ved 60°:	Satin Gloss: ± 20%
Tørrstoffinnhold i vekt:	30 - 33 %
Tørrstoffinnhold i volum:	27,5 - 30,5 %

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	30 minutes
Overmalbar:	4 hours
Herdetid:	± 1 week

## ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

± 70 µm

## ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

± 20 µm

## TEORETISK FORBRUK

12 - 14 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

Clean and degrease substrate. The paint coats or systems that have to be protected have to be dry and/or fully cured.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

> 5°C, max. 80% R.H.

## PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Apply in 1 or 2 coats with flat brush. If necessary dilute with water.

## PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Apply in 1 or 2 coats with lacquer. If necessary dilute with water.

## PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 180 bars.

## PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

If necessary dilute with water.

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	90 g/l
VOC ferdigblandet:	90 g/l
VOC kategori:	A/e
VOC grense:	130 g/l
grenelle:	aplus
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu