

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



DIVALO

Varnish for the finishing touch of interior wall paints.

- Not yellowing
- Smooth satin views
- Washable

DIVALO

OPIS

Water based acrylic varnish. For the finishing tough of interior wall paints when a high mechanical resistance is required.

ZALECANE UŻYCIE

Finish on indoor paints and decorative paint systems when a high mechanical resistance is required. Recommended as a topcoat on decorative paint systems (Fair-Decor).

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,02 - 1,06
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60:	Satin Gloss: ± 20%
Zawartość substancji stałych wagowo:	30 - 33 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	27,5 - 30,5 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minutes
Do przemalowania:	4 hours
Pełne utwardzenie:	± 1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

± 70 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

± 20 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

12 - 14 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Clean and degrease substrate. The paint coats or systems that have to be protected have to be dry and/or fully cured.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, max. 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply in 1 or 2 coats with flat brush. If necessary dilute with water.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply in 1 or 2 coats with lacquer. If necessary dilute with water.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 180 bars.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

If necessary dilute with water.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	90 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	90 g/l
Kategoria LZO:	A/e
Limity LZO:	130 g/l
grenelle:	aplus
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu