

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



DURBOCEM[®]

Coating for humid inner and outer walls and cellars

- Builds a strong bond with the damp substrate
- Can be applied on chalking substrates
- Builds a strong bond with cement-based substrates
- Contains cement, and therefore this product is extremely suitable to be applied on damp substrates
- Can be recoated with Paracem[®] (when the substrate is dry)

DESCRIZIONE

A solvent-based paint based on plasticized acrylic resins for inside and outside use. It renews walls damaged by water and protects new walls against damp damage.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Painting of damp walls and cellars.

DATI TECNICI

Densità:	1,24 - 1,28
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 60°:	Matt: 2%
Residuo secco in peso:	61 - 63 %
Residuo secco in volume:	28 - 40 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	2 hours
Asciutto da maneggiare:	2 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	24 hours

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

500 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

200 µm

CONSUMO TEORICO

1,5 - 3 m²/l (total consumption, 2 coats)

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Brush off chalking surfaces with a wire brush. Water infiltration leaks must be made watertight with special quick cement by using a hawk or trowel. Let it harden.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating material should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Work in a well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Use a semi-hard brush. Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Use a mohair roller. Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Not recommended.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Not recommended.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit.

NOTE

- 1st coat: impregnate substrate using a semi-brush; walls in bad condition must be treated saturation. 2nd coat: finish after 24 hours with brush
- Since it concerns specific applications (e.g. caves), there has to be excellent ventilation, during the first weeks after application.
- Durbocem does not stop saltpetre efflorescence, does not resist against undergroundwater pressure and therefore it cannot be considered as a waterproofing product.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	500 g/L
Soluzione premiscelata COV:	500 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	500 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu