

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**DURBOCEM<sup>®</sup>**

## Coating for humid inner and outer walls and cellars

- Builds a strong bond with the damp substrate
- Can be applied on chalking substrates
- Builds a strong bond with cement-based substrates
- Contains cement, and therefore this product is extremely suitable to be applied on damp substrates
- Can be recoated with Paracem<sup>®</sup> (when the substrate is dry)

[WWW.MATHYSPAINTS.EU](http://WWW.MATHYSPAINTS.EU)

# DURBOCEM®

## OPIS

A solvent-based paint based on plasticized acrylic resins for inside and outside use. It renews walls damaged by water and protects new walls against damp damage.

## ZALECANE UŻYCIE

Painting of damp walls and cellars.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,24 - 1,28
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60:	Matt: 2%
Zawartość substancji stałych wagowo:	61 - 63 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	28 - 40 %

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	2 hours
Do użytku:	2 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	24 hours

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

500 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

200 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

1,5 - 3 m<sup>2</sup>/l (total consumption, 2 coats)

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Brush off chalking surfaces with a wire brush. Water infiltration leaks must be made watertight with special quick cement by using a hawk or trowel. Let it harden.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating material should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

Work in a well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Use a semi-hard brush. Do not dilute.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Use a mohair roller. Do not dilute.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Not recommended.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Not recommended.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit.

## UWAGI

- 1st coat: impregnate substrate using a semi-brush; walls in bad condition must be treated saturation. 2nd coat: finish after 24 hours with brush
- Since it concerns specific applications (e.g. caves), there has to be excellent ventilation, during the first weeks after application.
- Durbocem does not stop salt petre efflorescence, does not resist against undergroundwater pressure and therefore it cannot be considered as a waterproofing product.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	500 g/L
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	500 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu