

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FAIRTEX[®]

Matt paint for interior walls and ceilings

- Smooth and completely splash-free roller application
- Covers on porous and non porous substrates in 2 coats without gloss differences
- Uniform matt finish without turning
- Odorless
- High whiteness

DESCRIZIONE

Matt acrylic paint for interior walls and ceilings and can be applied on most surfaces.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Inner decoration on most common substrates such as plaster, bricks and concrete. Also old paint coats in good condition and most wallpaper can be recoated with Fairtex

DATI TECNICI

Densità:	1,38 - 1,41
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 85°:	1-2%
Residuo secco in peso:	48 - 51 %
Residuo secco in volume:	28 - 32 %
wet_scrub_resistance:	wsr_c2

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	30 minutes
Asciutto da maneggiare:	Not applicable
Asciutto da rivestire:	3 hours
Completamente indurito:	1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

140 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

45 µm

CONSUMO TEORICO

6 - 8 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Always work on a dry stable substrate. On porous substrates, no specific pre-treatment is required in most cases. Slightly chalking substrates or new plaster should first be impregnated with Pegafix or, for very fast recoating on all substrates, with Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus. Water or nicotine stains should be isolated with Pegamat RL or Pegamat Aqua Isole, or with Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus, or B-I-N.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply at a temperature of minimum 5°C and a R.H. of max. 80%

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply undiluted

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply undiluted

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

If necessary, dilue with 2-5% volume of water. Nozzle : 016-018 / Pressure 200 bars.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Not recommended

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Soluzione premiscelata COV:	30 g/l
Categoria COV:	A/a
Limite di COV:	30 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35 C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu