

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FAIRTEX[®]

Matt paint for interior walls and ceilings

- Smooth and completely splash-free roller application
- Covers on porous and non porous substrates in 2 coats without gloss differences
- Uniform matt finish without turning
- Odorless
- High whiteness

BESKRIVELSE

Matt acrylic paint for interior walls and ceilings and can be applied on most surfaces.

ANBEFALT BRUK

Inner decoration on most common substrates such as plaster, bricks and concrete. Also old paint coats in good condition and most wallpaper can be recoated with Fairtex

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,38 - 1,41
Glansgrad:	Matt
Glansgrad ved 85°:	1-2%
Tørrestoffinnhold i vekt:	48 - 51 %
Tørrestoffinnhold i volum:	28 - 32 %
wet_scrub_resistance:	wsr_c2

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	30 minutes
Håndterbar:	Not applicable
Overmalbar:	3 hours
Herdetid:	1 week

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

140 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

45 µm

TEORETISK FORBRUK

6 - 8 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Always work on a dry stable substrate. On porous substrates, no specific pre-treatment is required in most cases. Slightly chalking substrates or new plaster should first be impregnated with Pegafix or, for very fast recoating on all substrates, with Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus. Water or nicotine stains should be isolated with Pegamat RL or Pegamat Aqua Isole, or with Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus, or B-I-N.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply at a temperature of minimum 5°C and a R.H. of max. 80%

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Apply undiluted

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Apply undiluted

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

If necessary, dilute with 2-5% volume of water. Nozzle : 016-018 / Pressure 200 bars.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Not recommended

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water

SIKKERHETSDATA

VOC ferdigblandet:	30 g/l
VOC kategori:	A/a
VOC grense:	30 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35 C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu