

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSICOAT[®]

Single paint system

- Moisture-regulating paint
- Serves at the same time as primer, surfacer and finish
- Excellent weather resistance

FASSICOAT®

DESCRIZIONE

Satin gloss single paint system based on alkyd resins for woodwork.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Painting of woodwork.

SISTEMA CONSIGLIATO

Serves at the same time as primer, surfacer and finish - moisture-regulating paint - excellent weather resistance.

DATI TECNICI

Densità:	1,33 - 1,38
Livello di lucentezza:	Satinato
Residuo secco in peso:	69 - 73 %
Residuo secco in volume:	51 - 56 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	3 - 4 hours
Asciutto da maneggiare:	5 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

55 µm

CONSUMO TEORICO

10 - 15 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fassicoat serves as primer, surfacer and finish. Therefore, it is not necessary to use a special primer. In case of application on new and non-treated wood, if necessary, dilute the first coat with ± 3% volume of white spirit. In case of jointing, use Plastopan Super or Pegaflex by preference.

Poor quality wood: user primer FassiForce. Do not apply Fassicoat directly on metallic substrates; in such situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffitis, with Zinsser primer Cover-Stain.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature minimum 10°C. Relative humidity max. 80%

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

By preference, apply undiluted with flat brush.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

By preference, apply undiluted with flat brush.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 015 / Pressure: 180 bars.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Possible with maximum 3% volume White Spirit.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit or Thinner 22

NOTE

May be applied on slightly damp wood (< 20%).

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Categoria COV:	A/d
Limite di COV:	300 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu