

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSICOAT[®]

Single paint system

- Moisture-regulating paint
- Serves at the same time as primer, surfacer and finish
- Excellent weather resistance

FASSICOAT®

OPIS

Satin gloss single paint system based on alkyd resins for woodwork.

ZALECANE UŻYCIĘ

Painting of woodwork.

ZALECANY SYSTEM

Serves at the same time as primer, surfacer and finish - moisture-regulating paint - excellent weather resistance.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,33 - 1,38
Stopień połysku:	Satyna
Zawartość substancji stałych wagowo:	69 - 73 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	51 - 56 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	3 - 4 hours
Do użytku:	5 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

55 µm

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

10 - 15 m²/l

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Fassicoat serves as primer, surfacer and finish. Therefore, it is not necessary to use a special primer. In case of application on new and non-treated wood, if necessary, dilute the first coat with ± 3% volume of white spirit. In case of jointing, use Plastopan Super or Pegaflex by preference.

Poor quality wood: user primer FassiForce. Do not apply Fassicoat directly on metallic substrates; in such situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffititis, with Zinsser primer Cover-Stain.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature minimum 10°C. Relative humidity max. 80%

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

By preference, apply undiluted with flat brush.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

By preference, apply undiluted with flat brush.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 015 / Pressure: 180 bars.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Possible with maximum 3% volume White Spirit.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit or Thinner 22

UWAGI

May be applied on slightly damp wood (< 20%).

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	300 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu