

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FASSICRYL SEALING PRIMER

# Isolierende Grundierung auf Wasserbasis

- Isolierende Grundierung
- Deckt blutende Knorren & Haarrisse ab
- Ausgezeichnete Haftung
- Perfekte Verstreichbarkeit



# FASSICRYL SEALING PRIMER

## BESCHREIBUNG

Fassicryl Sealing Primer ist eine Dispersions-Acryl wasserbasierte Grundierung mit isolierenden Eigenschaften für ausblutende Holzarten, für den Innen- und Außenbereich. Schnell trocknende Haftgrundierung mit perfekter Verstreichbarkeit. Geeignet als Grundierung auf verschiedenen Holzarten und auf gut gereinigten, gut haftenden Farbschichten. Kann auch auf Kunststoff und Nichteisenmetallen verwendet werden.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Isolierende Grundierung auf Wasserbasis für verschiedene Arten von (Hart-)Holz. Deckt blutende Knorren & Haarrisse ab.

## EMPFOHLENES SYSTEM

Verwenden Sie Fassicryl Sealing Primer auf blutenden Holzsorten. Mit einem Lack aus dem Fassicryl-Sortiment veredeln.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm<sup>3</sup>): 1,35 (white - wit - blanc - weiß)  
Glanzgrad: ["Matt"]  
Feststoffgehalt in Volume: 38% (white - wit - blanc - weiß)

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 1 St.  
Überstreichbar: 6 Stunden - im Falle von blutenden Holzarten, kann nach 16 Stunden neu gestrichen werden.

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

80 µm (white - wit - blanc - weiß)

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

30 µm (white - wit - blanc - weiß)

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

12-14 m<sup>2</sup>/l/Schicht

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von vielen Faktoren wie der Porosität und Rauheit des Untergrundes und dem Materialverlust während der Verarbeitung abhängig.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.  
Vergrautes Holz: bis auf das gesunde Holz entfernen.  
Blankes Holz: Entfettung (Multi Cleaner), schleifen und entstauben.  
Alte Lackschichten in schlechtem Zustand: abbeizen (NR. 1 GRÜNER ABBEIZER), entfetten (Multi Cleaner), schleifen, abstauben und dann grundieren.  
Alte Lackschichten in gutem Zustand: entfetten (Multi Cleaner), schleifen und entstauben.  
Für eine gute Kantendeckung scharfkantige Ecken leicht abrunden.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch muss das Produkt gut durchgerührt werden, um eine gute Homogenität zu erzielen. In einer oder zwei Schichten mit einem geeigneten Pinsel oder Roller auftragen.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 8°C, < 80% Rel. L.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt mit einem Kunsthaarpinsel auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt mit einer 10 mm-Mikrofaserrolle auftragen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Material mit Wasser reinigen und Reste ordnungsgemäß entsorgen.

## BEMERKUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten. Die Temperatur des Untergrunds muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 16g/l  
VOC-Gehalt Fertigmischung: 16g/l  
VOC-Kategorie: IIA/d  
VOC-Grenzwert: 130g/l  
Bemerkungen für Sicherheit: Ziehen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Informationen auf der Verpackung zurate.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 03/05/2024

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu