

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSIFORCE[®]

Wood impregnation

- Strengthens the wood structure
- Improves adhesion of paint

FASSIFORCE®

DESCRIZIONE

This impregnating agent for wood is based on a phenolic resin and Chinese wood oil blend. Strengthens and durably protects untreated or stripped wood.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Impregnation of new exterior wood that is not of first quality or bare exterior wood that is damaged in some way.

DATI TECNICI

Densità:	0,85 - 0,87
Livello di lucentezza a 60°:	Glossy, after saturation of the wood: ± 90%
Residuo secco in peso:	± 35 %
Residuo secco in volume:	± 28 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	2,5 hours
Asciutto da maneggiare:	3 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	± 1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

28 µm

CONSUMO TEORICO

± 10 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Remove old traces of paint or varnish either by scraping or thermal or chemical removal (Rapid Super). The wood must be dry sanded, degreased and made dust free, if necessary, followed by a coat of FassiForce. On some very damaged porous wood parts a second coat may be necessary.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Work in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

All types. If necessary dilute with white spirit.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Not recommended.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Not recommended.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Yes, do not dilute.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	555 g/l
Soluzione premiscelata COV:	555 g/l
Categoria COV:	A/h
Limite di COV:	750 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu