



Quality Paints since 1845
MATHYS®



FASSIFORCE®

Wood impregnation

- Strengthens the wood structure
- Improves adhesion of paint



FASSIFORCE®

OPIS

This impregnating agent for wood is based on a phenolic resin and Chinese wood oil blend. Strengthens and durably protects untreated or stripped wood.

ZALECANE UŻYCIE

Impregnation of new exterior wood that is not of first quality or bare exterior wood that is damaged in some way.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	0,85 - 0,87
Stopień połysku w 60:	Glossy, after saturation of the wood: ± 90%
Zawartość substancji stałych wagowo:	± 35 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	± 28 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	2,5 hours
Do użytku:	3 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	± 1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

28 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

± 10 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove old traces of paint or varnish either by scraping or thermal or chemical removal (Rapid Super). The wood must be dry sanded, degreased and made dust free, if necessary, followed by a coat of Fassiforce. On some very damaged porous wood parts a second coat may be necessary.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Work in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

All types. If necessary dilute with white spirit.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Not recommended.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Not recommended.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Yes, do not dilute.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	555 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	555 g/l
Kategoria LZO:	A/h
Limity LZO:	750 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu