

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSILUX[®] AQUA XPE GLOSS

High gloss topcoat for indoor and outdoor works

- Quick drying
- Low in odour and VOC
- Easy to apply
- Excellent flow and levelling characteristics
- Superior scratch resistance



FASSILUX® AQUA XPE GLOSS

DESCRIZIONE

A high gloss PU/Alkyd topcoat for indoor and outdoor works. Can be applied on wood and all other well prepared substrates. Especially suited for obtaining a smooth finishing.

UTILIZZO CONSIGLIATO

As scratch resistant finish on properly prepared wooden or other already painted mineral substrates.

DATI TECNICI

Densità:	1,2
Livello di lucentezza:	Lucido
Residuo secco in peso:	50%
Residuo secco in volume:	38%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	3 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

80 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

30 µm

CONSUMO TEORICO

12 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- New work: the substrate needs to be clean, dry and free of fats and oils. The substrate has to be primed with Fassiprim Aqua.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.
- Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N.
- Interior: for stain, graffiti, tannin and other substances bleed blocking, and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.
- Exterior: block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, block graffiti, and/or for very fast recoating, use with Zinsser primer Cover-Stain.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- 10-30 degrees C
- Relative Humidity < 80%
- Temperature of substrate at least 3 degrees C above dew point.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

If necessary dilute with maximum 5% volume water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

If necessary dilute with maximum 5% volume water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

- Nozzle 0.011-0.013 inch/ Pressure 120 bars
- Thinning with 3% volume water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

- Nozzle: 1,5-2mm / Pressure 2-3 bars
- Thinning with 10-15% volume water.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Warm water

NOTE

Conventional spraying might result in a slightly lower gloss.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	14 g/l
Categoria COV:	A/d
Limite di COV:	130 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 1 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35° C°

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu