

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSILUX[®] AQUA XPE GLOSS

High gloss topcoat for indoor and outdoor works

- Quick drying
- Low in odour and VOC
- Easy to apply
- Excellent flow and levelling characteristics
- Superior scratch resistance



FASSILUX® AQUA XPE GLOSS

OPIS

A high gloss PU/Alkyd topcoat for indoor and outdoor works. Can be applied on wood and all other well prepared substrates. Especially suited for obtaining a smooth finishing.

ZALECANE UŻYCIE

As scratch resistant finish on properly prepared wooden or other already painted mineral substrates.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,2
Stopień połysku:	Polysk
Zawartość substancji stałych wagowo:	50%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	38%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	3 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

80 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

30 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

12 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- New work: the substrate needs to be clean, dry and free of fats and oils. The substrate has to be primed with Fassiprim Aqua.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.
- Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N.
- Interior: for stain, graffiti, tannin and other substances bleed blocking, and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.
- Exterior: block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, block graffiti, and/or for very fast recoating, use with Zinsser primer Cover-Stain.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

- 10-30 degrees C
- Relative Humidity < 80%
- Temperature of substrate at least 3 degrees C above dew point.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

If necessary dilute with maximum 5% volume water.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

If necessary dilute with maximum 5% volume water.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

- Nozzle 0.011-0.013 inch/ Pressure 120 bars
- Thinning with 3% volume water.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

- Nozzle: 1,5-2mm / Pressure 2-3 bars
- Thinning with 10-15% volume water.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Warm water

UWAGI

Conventional spraying might result in a slightly lower gloss.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	14 g/l
Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	130 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 1 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35° C°

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu