



FASSILUX® AQUA XPE MATT

Waterbased matt PU/Alkyd topcoat for indoor works

- Specially designed for interior use
- Quick drying
- Low in odour and VOC
- Easy to apply
- Excellent flow and levelling characteristics



FASSILUX® AQUA XPE MATT

DESCRIZIONE

Water dilutable air-drying satin topcoat for interior paint applications, based on a polyurethane/alkyd emulsion.

UTILIZZO CONSIGLIATO

As scratch resistant matt finish on properly prepared wooden, or other already painted mineral substrates.

DATI TECNICI

Densità:	1,4
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 60°:	7%
Residuo secco in peso:	60%
Residuo secco in volume:	43%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	3 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

80 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

34 µm

CONSUMO TEORICO

Approx. 12 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- New work: the substrate needs to be clean, dry and free of fats and oils. The substrate has to be primed with Fassiprim Aqua.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.
- Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N.
- For stain, graffiti, tannin and other substances bleed blocking, and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- 10-30 degrees C. Relative humidity < 80%.
- Temperature of the substrate at least 3 degrees C above the dew point.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

- Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Pressure: 120 bars.
- Thinning 3% volume water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

- Nozzle 1,5 - 2,0 mm / Pressure: 2 - 3 bars.
- Thinning 10 - 15% volume water.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Warm water.

NOTE

If conventional spraying is used, the gloss might be somewhat lower.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	30 g/l max
Categoria COV:	A/d
Limite di COV:	130 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 1 year from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu