



## FASSILUX® AQUA XPE MATT

# Waterbased matt PU/Alkyd topcoat for indoor works

- Specially designed for interior use
- Quick drying
- Low in odour and VOC
- Easy to apply
- Excellent flow and levelling characteristics



# FASSILUX® AQUA XPE MATT

## OPIS

Water dilutable air-drying satin topcoat for interior paint applications, based on a polyurethane/alkyd emulsion.

## ZALECANE UŻYCIĘ

As scratch resistant matt finish on properly prepared wooden, or other already painted mineral substrates.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,4
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60°:	7%
Zawartość substancji stałych wagowo:	60%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	43%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	3 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

80 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

34 µm

## ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

Approx. 12 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- New work: the substrate needs to be clean, dry and free of fats and oils. The substrate has to be primed with Fassiprim Aqua.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.
- Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N.
- For stain, graffiti, tannin and other substances bleed blocking, and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

- 10-30 degrees C. Relative humidity < 80%.
- Temperature of the substrate at least 3 degrees C above the dew point.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volumewith water

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

- Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Pressure: 120 bars.
- Thinning 3% volume water.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

- Nozzle 1,5 - 2,0 mm / Pressure: 2 - 3 bars.
- Thinning 10 - 15% volume water.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Warm water.

## UWAGI

If conventional spraying is used, the gloss might be somewhat lower.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	30 g/l max
Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	130 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 1 year from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu