



## FASSILUX® AQUA XPE MATT

# Waterbased matt PU/Alkyd topcoat for indoor works

- Specially designed for interior use
- Quick drying
- Low in odour and VOC
- Easy to apply
- Excellent flow and levelling characteristics



# FASSILUX® AQUA XPE MATT

## BESKRIVNING

Water dilutable air-drying satin topcoat for interior paint applications, based on a polyurethane/alkyd emulsion.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

As scratch resistant matt finish on properly prepared wooden, or other already painted mineral substrates.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,4
Glansnivå:	Matt
Glansnivå vid 60°:	7%
Torrsubstansvikt:	60%
Torrsubstansvolym:	43%

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	3 hours
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	1 week

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

80 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

34 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

Approx. 12 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

- New work: the substrate needs to be clean, dry and free of fats and oils. The substrate has to be primed with Fassiprim Aqua.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.
- Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N.
- For stain, graffiti, tannin and other substances bleed blocking, and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

- 10-30 degrees C. Relative humidity < 80%.
- Temperature of the substrate at least 3 degrees C above the dew point.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

- Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Pressure: 120 bars.
- Thinning 3% volume water.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

- Nozzle 1,5 - 2,0 mm / Pressure: 2 - 3 bars.
- Thinning 10 - 15% volume water.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Warm water.

## ANMÄRKNINGAR

If conventional spraying is used, the gloss might be somewhat lower.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	30 g/l max
VOC-kategori:	A/d
VOC-gräns:	130 g/l (2010)
Anmärkingar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 1 year from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)