

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]

FASSILUX[®] AQUA XPE SATIN

Water dilutable air-drying satin topcoat

- Can be used in- and exterior
- Quick drying
- Low in odour and VOC,
- Easy to apply
- Excellent flow and levelling characteristics



FASSILUX® AQUA XPE SATIN

DESCRIZIONE

Waterbased satin gloss PU/ Alkyd topcoat for indoor and outdoor works

UTILIZZO CONSIGLIATO

As scratch resistant satin finish on properly prepared wooden, or other already painted mineral substrates.

DATI TECNICI

| | |
|------------------------------|----------|
| Densità: | 1,4 |
| Livello di lucentezza: | Satinato |
| Livello di lucentezza a 60°: | 30 - 35% |
| Residuo secco in peso: | 57% |
| Residuo secco in volume: | 39% |

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

| | |
|-------------------------|----------|
| Asciutto al tatto: | 3 hours |
| Asciutto da maneggiare: | 24 hours |
| Asciutto da rivestire: | 24 hours |
| Completamente indurito: | 1 week |

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

80 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

30 µm

CONSUMO TEORICO

Approx. 12 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- New work: the substrate needs to be clean, dry and free of fats and oils. The substrate has to be primed with Fassiprim Aqua.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.
- Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N.
- Interior: for stain, graffiti, tannin and other substances bleed blocking, and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.
- Exterior: block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, block graffiti, and/or for very fast recoating, use with Zinsser primer Cover-Stain.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

10-30 degrees C. Relative humidity < 80%. Temperature of the substrate at least 3 degrees C above the dew point.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

- Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Pressure: 120 bars.
- Thinning 3% volume water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

- Nozzle 1.5 - 2.0 mm / Pressure: 2 - 3 bars.
- Thinning 10 - 15% volume water.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Warm water.

NOTE

If conventional spraying is used, the gloss might be somewhat lower.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

| | |
|--------------------------------|--|
| Livello di COV: | 12 g/l max. |
| Categoria COV: | A/d |
| Limite di COV: | 130 g/l (2010) |
| Note riguardanti la sicurezza: | Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. |

SCADENZA

Minimum of 1 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu