

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FASSILUX<sup>®</sup> GLOSS

### Solvent based high gloss enamel

- Simple and fast application
- Excellent flow
- Excellent scratch and wear resistance
- Good outdoor durability, weatherproof
- Quick drying

# FASSILUX® GLOSS

## BESKRIVELSE

Solvent based high gloss enamel based on alkyd resins.

## ANBEFALT BRUK

Topcoat for interior and exterior woodwork.

## ANBEFALT SYSTEM

## TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,17 - 1,20
Glansgrad:	Blank
Tørrestoffinnhold i vekt:	77 - 79 %
Tørrestoffinnhold i volum:	70 - 72 %

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	3 hours
Håndterbar:	4 hours
Overmalbar:	24 hours
Herdetid:	1 week

## ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

50 µm

## ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

35 µm

## TEORETISK FORBRUK

20 m<sup>2</sup>/l per coat

## PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

For top quality work, apply two coats of Fassiprim, sanding between each coat carefully. In some cases, the 2 coats of Fassiprim can be replaced by 1 thick coat of Fassicoat. For exterior works, it is advisable to apply an impregnating coat of FassiForce on bare or stripped wood, or on low grade wood. Do not use Fassicoat on metallic substrate; in this situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti's, with Zinsser primer Cover-Stain.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature minimum 10°C. Relative humidity maximum 80%.

## PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute

## PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Do not dilute

## PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 180 bars. Do not dilute.

## PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGS-SPRØYTE

Do not dilute

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

White spirit or Thinner 22.

## MERKNADER

Apply Fassilux in thin layers.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	300
VOC kategori:	A/d
VOC grense:	300 g/l (2010)
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukeren er selv ansvarlig for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu