

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FASSILUX<sup>®</sup> GLOSS

### Solvent based high gloss enamel

- Simple and fast application
- Excellent flow
- Excellent scratch and wear resistance
- Good outdoor durability, weatherproof
- Quick drying

# FASSILUX® GLOSS

## OPIS

Solvent based high gloss enamel based on alkyd resins.

## ZALECANE UŻYCIE

Topcoat for interior and exterior woodwork.

## ZALECANY SYSTEM

### DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,17 - 1,20
Stopień połysku:	Połysk
Zawartość substancji stałych w wagowo:	77 - 79 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	70 - 72 %

### CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	3 hours
Do użytku:	4 hours
Do przemaalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

### ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

50 µm

### ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

35 µm

### ZUŻYCIE TEORETYCZNE

20 m<sup>2</sup>/l per coat

### ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

For top quality work, apply two coats of Fassiprim, sanding between each coat carefully. In some cases, the 2 coats of Fassiprim can be replaced by 1 thick coat of Fassicoat. For exterior works, it is advisable to apply an impregnating coat of FassiForce on bare or stripped wood, or on low grade wood. Do not use Fassicoat on metallic substrate; in this situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti, with Zinsser primer Cover-Stain.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

### WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature minimum 10°C. Relative humidity maximum 80%.

### APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Do not dilute

### APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Do not dilute

### APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 180 bars. Do not dilute.

### APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit or Thinner 22.

### UWAGI

Apply Fassilux in thin layers.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	300
Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	300 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

### OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu