



## **FASSILUX® SATIN**

### **First quality satin gloss**

- Simple and fast application
- Excellent flow
- Excellent scratch and wear resistance
- Good outdoor durability, weatherproof
- Quick drying

# FASSILUX® SATIN

## DESCRIZIONE

First quality satin gloss alkyd enamel, for interior and exterior application

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Topcoat for interior and exterior woodwork.

## DATI TECNICI

Densità:	1,34 - 1,37
Livello di lucentezza:	Satinato
Livello di lucentezza a 60°:	+/- 30%
Residuo secco in peso:	70 - 73% (wit)
Residuo secco in volume:	53 - 56% (weiss)

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	4 - 5 hours
Asciutto da maneggiare:	5 - 6 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	± 1 week

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

55 µm

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

30 µm

## CONSUMO TEORICO

18 m<sup>2</sup>/l

## CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Priming coat: Fassiprim. For top quality painting work, apply two coats of Fassiprim, sanding between each coat carefully. For exterior works, it is advisable to apply an impregnating coat of FassiForce on bare or stripped wood, or on low grade wood. Do not use Fassicoat on metallic substrates; in this situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti, with Zinsser primer Cover-Stain.

## ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Do not dilute

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Do not dilute

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

- Nozzle: 013 - 015 / Pressure: 180 bars.
- Do not dilute.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Do not dilute

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit or Thinner 22

## NOTE

Do not use Fassilux Satin on Noxyde for outside works. In these cases, use either Fassilux or Pegacryl Satin.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Categoria COV:	A/d
Limite di COV:	400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Data del rilascio: 07/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu