



FASSILUX® SATIN

First quality satin gloss

- Simple and fast application
- Excellent flow
- Excellent scratch and wear resistance
- Good outdoor durability, weatherproof
- Quick drying

FASSILUX® SATIN

OPIS

First quality satin gloss alkylid enamel, for interior and exterior application

ZALECANE UŻYCIE

Topcoat for interior and exterior woodwork.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,34 - 1,37
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60°:	+/- 30%
Zawartość substancji stałych wagowo:	70 - 73% (wit)
Zawartość substancji stałych objętościowo:	53 - 56 % (weiss)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	4 - 5 hours
Do użytku:	5 - 6 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	± 1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

55 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

30 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

18 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Priming coat: Fassiprim. For top quality painting work, apply two coats of Fassiprim, sanding between each coat carefully. For exterior works, it is advisable to apply an impregnating coat of Fassiforce on bare or stripped wood, or on low grade wood. Do not use Fassicoat on metallic substrates; in this situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti, with Zinsser primer Cover-Stain.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Do not dilute

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Do not dilute

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

- Nozzle: 013 - 015 / Pressure: 180 bars.
- Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit or Thinner 22

UWAGI

Do not use Fassilux Satin on Noxyde for outside works. In these cases, use either Fassilux or Pegacryl Satin.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu