



FASSILUX[®] SATIN PU

Solvent based satin gloss enamel

- Highly abrasion and scratch resistant
- Based on alkyd urethane resins
- High gain
- Even gloss finish
- Quick drying

FASSILUX® SATIN PU

BESKRIVELSE

Fassilux Satin PU is a satin gloss enamel with an extra high resistance to abrasion and scratches. This enamel based on alkyd urethane resins is of an exceptional quality and offers a very high covering capacity. Fassilux Satin PU can be applied on wood, metal and all well prepared non alkaline substrates.

ANBEFALT BRUK

Topcoat for interior and exterior works.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,34 - 1,37
Glansgrad:	Satinert
Glansgrad ved 60°:	+ /- 20%
Tørrstoffinnhold i vekt:	75 - 77 %
Tørrstoffinnhold i volum:	59 - 62 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	4 hours
Håndterbar:	4-5 hours
Overmalbar:	24 hours
Herdetid:	± 1 week

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

65 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

40 µm

TEORETISK FORBRUK

15 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Priming coat: for wood Fassiprim, for metal use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Apply one priming coat and 1 layer of Fassilux Satin PU. For top quality painting work, apply one priming coat and 2 layers of Fassilux Satin PU. Sand between each layer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti's, with Zinsser primer Cover-Stain.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Do not dilute

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

- Nozzle: 013 - 015 / Pressure: 180 bars.
- Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGS-SPRØYTE

Do not dilute

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

White spirit or Thinner 22

SIKKERHETSDATA

VOC kategori:	A/d
VOC grense:	300 g/l (2010)
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu