



## FASSILUX<sup>®</sup> SATIN PU

# Solvent based satin gloss enamel

- Highly abrasion and scratch resistant
- Based on alkyd urethane resins
- High gain
- Even gloss finish
- Quick drying

# FASSILUX® SATIN PU

## BESKRIVNING

Fassilux Satin PU is a satin gloss enamel with an extra high resistance to abrasion and scratches. This enamel based on alkyd urethane resins is of an exceptional quality and offers a very high covering capacity. Fassilux Satin PU can be applied on wood, metal and all well prepared non alkaline substrates.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Topcoat for interior and exterior works.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,34 - 1,37
Glansnivå:	Satin
Glansnivå vid 60°:	+ /- 20%
Torrsubstansvikt:	75 - 77 %
Torrsubstansvolym:	59 - 62 %

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	4 hours
Hanteringstorr:	4-5 hours
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	± 1 week

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

65 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

40 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

15 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

Priming coat: for wood Fassiprim, for metal use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Apply one priming coat and 1 layer of Fassilux Satin PU. For top quality painting work, apply one priming coat and 2 layers of Fassilux Satin PU. Sand between each layer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti's, with Zinsser primer Cover-Stain.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Do not dilute

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Do not dilute

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

- Nozzle: 013 - 015 / Pressure: 180 bars.
- Do not dilute.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Do not dilute

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

White spirit or Thinner 22

## SÄKERHETSDATA

VOC-kategori:	A/d
VOC-gräns:	300 g/l (2010)
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu