



## **FASSILUX® SATIN**

### **First quality satin gloss**

- Simple and fast application
- Excellent flow
- Excellent scratch and wear resistance
- Good outdoor durability, weatherproof
- Quick drying

# FASSILUX® SATIN

## BESKRIVNING

First quality satin gloss alkylid enamel, for interior and exterior application

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Topcoat for interior and exterior woodwork.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,34 - 1,37
Glansnivå:	Satin
Glansnivå vid 60°:	+/- 30%
Torrsubstansvikt:	70 - 73% (wit)
Torrsubstansvolym:	53 - 56 % (weiss)

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	4 - 5 hours
Hanteringstorr:	5 - 6 hours
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	± 1 week

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

55 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

30 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

18 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

Priming coat: Fassiprim. For top quality painting work, apply two coats of Fassiprim, sanding between each coat carefully. For exterior works, it is advisable to apply an impregnating coat of FassiForce on bare or stripped wood, or on low grade wood. Do not use Fassicoat on metallic substrates; in this situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti, with Zinsser primer Cover-Stain.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Do not dilute

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Do not dilute

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

- Nozzle: 013 - 015 / Pressure: 180 bars.
- Do not dilute.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Do not dilute

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

White spirit or Thinner 22

## ANMÄRKNINGAR

Do not use Fassilux Satin on Noxyde for outside works. In these cases, use either Fassilux or Pegacryl Satin.

## SÄKERHETSDATA

VOC-kategori:	A/d
VOC-gräns:	400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europas rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)