

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSILUX[®] GLOSS

Solvent based high gloss enamel

- Simple and fast application
- Excellent flow
- Excellent scratch and wear resistance
- Good outdoor durability, weatherproof
- Quick drying

FASSILUX® GLOSS

BESKRIVNING

Solvent based high gloss enamel based on alkyd resins.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Topcoat for interior and exterior woodwork.

REKOMMENDERAT SYSTEM

TEKNISK DATA

Densitet:	1,17 - 1,20
Glansnivå:	Glans
Torrsubstansvikt:	77 - 79 %
Torrsubstansvolym:	70 - 72 %

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	3 hours
Hanteringstorr:	4 hours
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	1 week

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

50 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

35 µm

TEORETISK FÖRBRUKNING

20 m²/l per coat

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

For top quality work, apply two coats of Fassiprim, sanding between each coat carefully. In some cases, the 2 coats of Fassiprim can be replaced by 1 thick coat of Fassicoat. For exterior works, it is advisable to apply an impregnating coat of FassiForce on bare or stripped wood, or on low grade wood. Do not use Fassicoat on metallic substrate; in this situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti's, with Zinsser primer Cover-Stain.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature minimum 10°C. Relative humidity maximum 80%.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Do not dilute

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Do not dilute

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 180 bars. Do not dilute.

APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Do not dilute

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

White spirit or Thinner 22.

ANMÄRKNINGAR

Apply Fassilux in thin layers.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	300
VOC-kategori:	A/d
VOC-gräns:	300 g/l (2010)
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europe's rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu