



Quality Paints since 1845
MATHYS®



FASSIPRIM AQUA XPE

Waterbased primer

- Water based, matt acrylic
- Easy to apply
- Quick drying, quick to sand
- Good coverage
- Excellent adhesion and flow



FASSIPRIM AQUA XPE

DESCRIZIONE

Waterbased, moisture regulating primer for long-lasting indoor and outdoor timberwork.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Primer for different types of wood and well cleaned, well adhering old coatings.

DATI TECNICI

Densità:	± 1,3
Livello di lucentezza:	Opaco
Residuo secco in peso:	± 53 %
Residuo secco in volume:	± 39 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da rivestire:	3 hours
Completamente indurito:	1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

35 µm

CONSUMO TEORICO

± 10 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- New work: substrate has to be clean, dry and free of fats. Deteriorated wood has to be removed to the sound wood. For very porous substrates like fir and pine it is recommended to apply a second primer coat.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

10-30 degrees C. Relative humidity < 80%. Temperature of the substrate at least 3 degrees C above the dewpoint.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

- Nozzle: 0.013 inch / Pressure: 120 - 150 bars.
- Thinning 3% volume water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

- Nozzle 1,5 - 2,0 mm / Pressure: 2 - 3 bars.
- Thinning 10 - 15% volume water.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Warm water.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	17 g/l max.
Categoria COV:	A/g
Limite di COV:	30 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu