



Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## **FASSIPRIM AQUA XPE**

### **Waterbased primer**

- Water based, matt acrylic
- Easy to apply
- Quick drying, quick to sand
- Good coverage
- Excellent adhesion and flow



# FASSIPRIM AQUA XPE

## OPIS

Waterbased, moisture regulating primer for long-lasting indoor and outdoor timberwork.

## ZALECANE UŻYCIE

Primer for different types of wood and well cleaned, well adhering old coatings.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	± 1,3
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	± 53 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	± 39 %

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do przemalowania:	3 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

35 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

± 10 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- New work: substrate has to be clean, dry and free of fats. Deteriorated wood has to be removed to the sound wood. For very porous substrates like fir and pine it is recommended to apply a second primer coat.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

10-30 degrees C. Relative humidity < 80%. Temperature of the substrate at least 3 degrees C above the dewpoint.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

- Nozzle: 0.013 inch / Pressure: 120 - 150 bars.
- Thinning 3% volume water.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

- Nozzle 1,5 - 2,0 mm / Pressure: 2 - 3 bars.
- Thinning 10 - 15% volume water.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Warm water.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	17 g/l max.
Kategoria LZO:	A/g
Limity LZO:	30 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu