

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSIPRIM

Primer

- Solvent based primer-surfacer containing soya-alkyd resins
- Excellent flow out and adhesion on wood
- Moisture controlling
- High covering capacity
- Quick drying



FASSIPRIM

DESCRIZIONE

Solvent borne primer-surfacer. Moisture regulating paint for indoor and outdoor timber work.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Primer on wood and undercoat for satin gloss and high gloss alkyd enamels.

DATI TECNICI

Densità:	1,33 – 1,38
Livello di lucentezza:	Satinato
Residuo secco in peso:	70 – 73 %
Residuo secco in volume:	52 – 56 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	3 hours
Asciutto da maneggiare:	4-5 hours
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	± 1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

65 ùm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

35 ùm

CONSUMO TEORICO

15 m²/l per coat

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The substrate must be stable, clean and dry. Bare wood: degrease, sand and remove dust. For exterior works on wood that is not of first quality or that is damaged, it is advisable to apply a coat of FassiForce first. Do not apply on metallic substrates, in this case Combiprimer has to be used. Old unsound paints: remove paint, degrease, dry sanding, then proceed in the same way as for bare wood or metallic substrates. Chalking paints: remove all non-adhering parts, dedust and hereafter, apply a coat of Fixonal. Old sound paints: sand and clean with white spirit.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

- Nozzle: 015 / Pressure: 180 bar.
- Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Do not dilute.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit or Thinner 22.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	350 g/l max.
Categoria COV:	A/g
Limite di COV:	350 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu