



Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSIPRIM

Primer

- Solvent based primer-surfacer containing soya-alkyd resins
- Excellent flow out and adhesion on wood
- Moisture controlling
- High covering capacity
- Quick drying



FASSIPRIM

BESKRIVELSE

Solvent borne primer-surfacer. Moisture regulating paint for indoor and outdoor timber work.

ANBEFALT BRUK

Primer on wood and undercoat for satin gloss and high gloss alkyd enamels.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,33 – 1,38
Glansgrad:	Satinert
Tørrstoffinnhold i vekt:	70 – 73 %
Tørrstoffinnhold i volum:	52 – 56 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtør:	3 hours
Håndterbar:	4-5 hours
Overmalbar:	24 hours
Herdetid:	± 1 week

ANBEFALT VÅTFILMYKKELSE

65 ùm

ANBEFALT TØRRFILMYKKELSE

35 ùm

TEORETISK FORBRUK

15 m²/l per coat

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

The substrate must be stable, clean and dry. Bare wood: degrease, sand and remove dust. For exterior works on wood that is not of first quality or that is damaged, it is advisable to apply a coat of FassiForce first. Do not apply on metallic substrates, in this case Combiprimer has to be used. Old unsound paints: remove paint, degrease, dry sanding, then proceed in the same way as for bare wood or metallic substrates. Chalking paints: remove all non-adhering parts, dedust and hereafter, apply a coat of Fixonal. Old sound paints: sand and clean with white spirit.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

- Nozzle: 015 / Pressure: 180 bar.
- Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Do not dilute.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

White spirit or Thinner 22.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	350 g/l max.
VOC kategori:	A/g
VOC grense:	350 g/l (2010)
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu