

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSIPRIM

Primer

- Solvent based primer-surfacer containing soya-alkyd resins
- Excellent flow out and adhesion on wood
- Moisture controlling
- High covering capacity
- Quick drying



FASSIPRIM

OPIS

Solvent borne primer-surfacer. Moisture regulating paint for indoor and outdoor timber work.

ZALECANE UŻYCIE

Primer on wood and undercoat for satin gloss and high gloss alkyd enamels.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,33 – 1,38
Stopień połysku:	Satyna
Zawartość substancji stałych wagowo:	70 – 73 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	52 – 56 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	3 hours
Do użytku:	4-5 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	± 1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

65 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

35 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

15 m²/l per coat

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The substrate must be stable, clean and dry. Bare wood: degrease, sand and remove dust. For exterior works on wood that is not of first quality or that is damaged, it is advisable to apply a coat of FassiForce first. Do not apply on metallic substrates, in this case Combiprimer has to be used. Old unsound paints: remove paint, degrease, dry sanding, then proceed in the same way as for bare wood or metallic substrates. Chalking paints: remove all non-adhering parts, dedust and hereafter, apply a coat of Fixonal. Old sound paints: sand and clean with white spirit.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

- Nozzle: 015 / Pressure: 180 bar.
- Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit or Thinner 22.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	350 g/l max.
Kategoria LZO:	A/g
Limity LZO:	350 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu