

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FASSIPRIM

### Primer

- Solvent based primer-surfacer containing soya-alkyd resins
- Excellent flow out and adhesion on wood
- Moisture controlling
- High covering capacity
- Quick drying



# FASSIPRIM

## BESKRIVNING

Solvent borne primer-surfacer. Moisture regulating paint for indoor and outdoor timber work.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Primer on wood and undercoat for satin gloss and high gloss alkyd enamels.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,33 – 1,38
Glansnivå:	Satin
Torrsubstansvikt:	70 – 73 %
Torrsubstansvolym:	52 – 56 %

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	3 hours
Hanteringstorr:	4-5 hours
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	± 1 week

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

65 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

35 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

15 m<sup>2</sup>/l per coat

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

The substrate must be stable, clean and dry. Bare wood: degrease, sand and remove dust. For exterior works on wood that is not of first quality or that is damaged, it is advisable to apply a coat of FassiForce first. Do not apply on metallic substrates, in this case Combiprimer has to be used. Old unsound paints: remove paint, degrease, dry sanding, then proceed in the same way as for bare wood or metallic substrates. Chalking paints: remove all non-adhering parts, dedust and hereafter, apply a coat of Fixonal. Old sound paints: sand and clean with white spirit.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Do not dilute.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Do not dilute.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

- Nozzle: 015 / Pressure: 180 bar.
- Do not dilute.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Do not dilute.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

White spirit or Thinner 22.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	350 g/l max.
VOC-kategori:	A/g
VOC-gräns:	350 g/l (2010)
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)