

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®]

Wood stain

- Transparent and light-stable
- Penetrates for deep protection
- Non film-forming
- Enhances the wood structure
- Microporous, allows the wood to breathe

BESKRIVELSE

Fassitek is a solvent based stain with a base of special alkylid resins. These stains are very effective in impregnating wood and protecting many types of wood from weathering and UV rays

ANBEFALT BRUK

Transparent and colour fast - accentuates wood grains - very penetrating product - penetrative treatment and protection - excellent UV-rays and weather resistance - micro porous, so no risk of blisters or peeling off - easier maintenance - not a film former.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	0,87 - 0,90
Glansgrad:	semi_mat
Tørrstoffinnhold i vekt:	± 38 %
Tørrstoffinnhold i volum:	± 30 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	3 hours (15 m ² /l)
Håndterbar:	3 hours (15 m ² /l)
Overmalbar:	24 hours

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

100 micron (cons.: 10 m²/l)

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

30 micron (cons.: 10 m²/l)

TEORETISK FORBRUK

10 - 15 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit, Afzelia with ammonia water. Old stripped paint: rub down up to the bare not impregnated wood fibre and make dust free. Maintenance on Fassitek: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

By preference, apply undiluted.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

By preference, apply undiluted.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

By preference, apply undiluted. Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 150 bars.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGS-SPRØYTE

By preference, apply undiluted.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

White spirit or Thinner 22

MERKNADER

Incorrect use of Fassitek means that it can still be fully or partly removed with Thinner 22 within the first few days after application

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	565 g/l max
VOC kategori:	A/f
VOC grense:	700 g/l (2010)
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu