

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®]

Wood stain

- Transparent and light-stable
- Penetrates for deep protection
- Non film-forming
- Enhances the wood structure
- Microporous, allows the wood to breathe

OPIS

Fassitek is a solvent based stain with a base of special alkyd resins. These stains are very effective in impregnating wood and protecting many types of wood from weathering and UV rays

ZALECANE UŻYCIĘ

Transparent and colour fast - accentuates wood grains - very penetrating product - penetrative treatment and protection - excellent UV-rays and weather resistance - micro porous, so no risk of blisters or peeling off - easier maintenance - not a film former.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	0,87 - 0,90
Stopień połysku:	semi_mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	± 38 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	± 30 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	3 hours (15 m ² /l)
Do użytku:	3 hours (15 m ² /l)
Do przemalowania:	24 hours

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 micron (cons.: 10 m²/l)

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

30 micron (cons.: 10 m²/l)

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

10 - 15 m²/l

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit, Afzelia with ammonia water. Old stripped paint: rub down up to the bare not impregnated wood fibre and make dust free. Maintenance on Fassitek: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

By preference, apply undiluted.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

By preference, apply undiluted.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

By preference, apply undiluted. Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 150 bars.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

By preference, apply undiluted.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit or Thinner 22

UWAGI

Incorrect use of Fassitek means that it can still be fully or partly removed with Thinner 22 within the first few days after application

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	565 g/l max
Kategoria LZO:	A/f
Limity LZO:	700 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu