

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®] THIXO

Slight thixotropic solvent based wood stain

- Transparent and light-stable
- Thixotropic alkyd resins
- Penetrates for deep protection
- Non film-forming
- Enhances the wood structure

FASSITEK® THIXO

DESCRIZIONE

Fassitek® Thixo is an easy to apply thixotropic stain. This Fassitek® version has all the protective and cosmetic qualities of the classic Fassitek®, but is slightly thicker in texture. This means that a thicker coating of the product can be applied and makes it more convenient to use, especially for overhead work.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Protective and decorative impregnation of interior and exterior woodwork.
Remark: colourless Fassitek is only suitable for internal use

DATI TECNICI

Densità: 0,86-0,89
Livello di lucentezza: semi_mat
Residuo secco in peso: 37-40 %
Residuo secco in volume: 30-33 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 3 hours
Asciutto da maneggiare: 3 hours
Asciutto da rivestire: 24 hours

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 microns

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

32 microns

CONSUMO TEORICO

10 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit; Afzelia with ammonia water.

Old stripped paint: rub down to the bare not impregnated wood fibre and make dust free.
Maintenance on Fassitek Thixo: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

By preference, apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

By preference, apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

By preference, apply undiluted. Nozzle: 0.009 - 0.013 / Pressure: 150 bar

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

By preference, apply undiluted.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White Spirit or Thinner 22

NOTE

Incorrect use of Fassitek Thixo means that it can still be fully or partially removed with Thinner 22 within the first few days after application.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 550 g/l
Soluzione premiscelata COV: 550 g/l
Categoria COV: A/f
Limite di COV: 700 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consult Material Safety Data Sheet and safety information printed on the can

SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight, at temperatures between 5 and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu