



FASSITHANE MATT

Matt Wood Varnish

- Quick drying
- Does not yellow
- Scratch and wear resistant
- No tendency to wrinkle when applying thick layers
- Use indoors

FASSITHANE MATT

BESKRIVELSE

First quality polyurethane wood varnish for interior use.

ANBEFALT BRUK

Hard, durable finishing varnish on wood for interior use.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	0,93 - 0,95
Glansgrad:	Matt
Tørrstoffinnhold i vekt:	53 - 55 %
Tørrstoffinnhold i volum:	44 - 46 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	1½ hour
Håndterbar:	2 hours
Overmalbar:	6 hours
Herdetid:	7 days

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

65 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

35 µm

TEORETISK FORBRUK

± 15 m²/l per coat

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

The substrate must be smooth and completely dry and clean. New wood: rub down and make dustfree (use a cloth damped in white spirit). Degrease resinous or exotic wood with thinner. Remove old varnish layers with a paint stripper (Rapid Super). After this rub down lightly and clean with white spirit. Old varnish layers with good adhesion: rub down lightly and clean. Restore discoloured parts with Fassitek and rub down.

New wood:

- Impregnate with FassiForce or Fassitek if it is necessary to colour the wood.
- If colouring is not necessary, first apply a thinned coat Fassithane Matt.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature of air, substrate and coating material between 10 and 35°C and relative humidity below 80%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

If necessary dilute with maximum 10% volume white spirit or Thinner 22.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGS-SPRØYTE

Do not dilute.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

White spirit or Thinner 22

MERKNADER

In case the recoat time between successive coats is longer than 24 hours, it is necessary to clean the surface with a cloth soaked in white spirit in order to achieve a good adhesion.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	400 g/l m
VOC kategori:	A/e
VOC grense:	400 g/l (2010)
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu