



## FASSITHANE MATT

# Matt Wood Varnish

- Quick drying
- Does not yellow
- Scratch and wear resistant
- No tendency to wrinkle when applying thick layers
- Use indoors

# FASSITHANE MATT

## OPIS

First quality polyurethane wood varnish for interior use.

## ZALECANE UŻYCIĘ

Hard, durable finishing varnish on wood for interior use.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	0,93 - 0,95
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	53 - 55 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	44 - 46 %

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1½ hour
Do użytku:	2 hours
Do przemalowania:	6 hours
Pełne utwardzenie:	7 days

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

65 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

35 µm

## ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

± 15 m<sup>2</sup>/l per coat

## ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The substrate must be smooth and completely dry and clean. New wood: rub down and make dustfree (use a cloth damped in white spirit). Degrease resinous or exotic wood with thinner. Remove old varnish layers with a paint stripper (Rapid Super). After this rub down lightly and clean with white spirit. Old varnish layers with good adhesion: rub down lightly and clean. Restore discoloured parts with Fassitek and rub down.

### New wood:

- Impregnate with FassiForce or Fassitek if it is necessary to colour the wood.
- If colouring is not necessary, first apply a thinned coat Fassithane Matt.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature of air, substrate and coating material between 10 and 35°C and relative humidity below 80%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Do not dilute.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

If necessary dilute with maximum 10% volume white spirit or Thinner 22.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Do not dilute.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit or Thinner 22

## UWAGI

In case the recoat time between successive coats is longer than 24 hours, it is necessary to clean the surface with a cloth soaked in white spirit in order to achieve a good adhesion.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	400 g/l m
Kategoria LZO:	A/e
Limity LZO:	400 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu