

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FIXONAL

Colourless fixating agent

- Fixing and reinforcing
- Alkali resistant
- Quick drying
- Flexible

WWW.MATHYSPAINTS.EU

FIXONAL

OPIS

Fixating varnish based on acrylic polymers to strengthen all porous or chalking substrates.

ZALECANE UŻYCIE

Fixation of chalking substrates. Reinforces the adhesion of the new coat on the old paint and makes more flexible.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	0,81 - 0,83
Stopień połysku w 60:	> 90%
Zawartość substancji stałych wagowo:	19%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	15%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	± 45 minutes
Do użytku:	± 1 hour
Do przemalowania:	± 2 - 4 hours
Pełne utwardzenie:	± 1 day

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

15 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

± 10 - 15 m²/l, according to the porosity of the substrate.

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surfaces to be treated must be dry, clean and adhering. Chalking substrates must be rubbed down with a hard brush and dusted off. Rub down glossy coats. Degrease if necessary. After drying, apply the topcoat as quickly as possible.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Work in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

By preference, do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

By preference, do not dilute

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Not recommended

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Not recommended

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit

UWAGI

Fixonal does not improve the adhesion of old paint coats on the substrate.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	700 g/l max.
Kategoria LZO:	A/h
Limity LZO:	750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu