

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MUR-FILLER

Elastic joint filler

- Elastic
- High filling power
- Not sandable (contains quartz)

MUR-FILLER

BESKRIVELSE

Elastic joint filler for reparation of active and non-active cracks, can be used interior and exterior.

ANBEFALT BRUK

- Repair of joints and cracks on inside and outside walls, for instance: stopping up of active and non-active cracks and joints in masonry, concrete and cement fillings.
- Filling up of joints between masonry and windows or door frames.
- Rejointing of paving tiles on terraces provided there is no stagnating water

TEKNISKE DATA

Tetthet: 1,48
Tørrstoffinnhold i vekt: 79%
Tørrstoffinnhold i volum: 69%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr: 16 hours (8 mm wet film thickness)
Håndterbar: 18 hours (8 mm wet film thickness)
Overmalbar: Minimum 1 day
Herdetid: 1 week

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

10 mm (cons.: 15 kg/m²)

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

6,9 mm (cons.: 15 kg/m²)

TEORETISK FORBRUK

- 50 - 60 cm joint length per tube.
- 1 cm joint depth for a joint in V-shape.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

The cracks to be treated must be opened V-shaped, dusted off and impregnated with Primer 44 HS, with Vernac (diluted with 10% Thinner 22) or with Pegafix.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply in drying conditions at minimum 5°C.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Cleanup with water.

MERKNADER

- Contains quartz, so not appropriated as putty
- Manual spray gun: adapt opening of cartridge to the desired joint width

SIKKERHETSDATA

VOC nivå: Max. 5 g/l
Merknader angående sikkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cartridges, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu