

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MUR-FILLER

Elastic joint filler

- Elastic
- High filling power
- Not sandable (contains quartz)

MUR-FILLER

OPIS

Elastic joint filler for reparation of active and non-active cracks, can be used interior and exterior.

ZAŁECANE UŻYCIE

- Repair of joints and cracks on inside and outside walls, for instance: stopping up of active and non-active cracks and joints in masonry, concrete and cement fillings.
- Filling up of joints between masonry and windows or door frames.
- Rejointing of paving tiles on terraces provided there is no stagnating water

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,48
Zawartość substancji stałych wagowo:	79%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	69%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	16 hours (8 mm wet film thickness)
Do użytku:	18 hours (8 mm wet film thickness)
Do przemalowania:	Minimum 1 day
Pełne utwardzenie:	1 week

ZAŁECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

10 mm (cons.: 15 kg/m²)

ZAŁECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

6,9 mm (cons.: 15 kg/m²)

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

- 50 - 60 cm joint length per tube.
- 1 cm joint depth for a joint in V-shape.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The cracks to be treated must be opened V-shaped, dusted off and impregnated with Primer 44 HS, with Vernac (diluted with 10% Thinner 22) or with Pegafix.

WARUNKI APLIKACJI

Apply in drying conditions at minimum 5°C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Cleanup with water.

UWAGI

- Contains quartz, so not appropriated as putty
- Manual spray gun: adapt opening of cartridge to the desired joint width

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	Max. 5 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cartridges, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu