

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MUR-FILLER

Elastic joint filler

- Elastic
- High filling power
- Not sandable (contains quartz)

MUR-FILLER

BESKRIVNING

Elastic joint filler for reparation of active and non-active cracks, can be used interior and exterior.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- Repair of joints and cracks on inside and outside walls, for instance: stopping up of active and non-active cracks and joints in masonry, concrete and cement fillings.
- Filling up of joints between masonry and windows or door frames.
- Rejointing of paving tiles on terraces provided there is no stagnating water

TEKNISK DATA

Densitet:	1,48
Torrsubstansvikt:	79%
Torrsubstansvolym:	69%

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	16 hours (8 mm wet film thickness)
Hanteringstorr:	18 hours (8 mm wet film thickness)
Övermålningsbar:	Minimum 1 day
Fullt härdad:	1 week

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

10 mm (cons.: 15 kg/m²)

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

6,9 mm (cons.: 15 kg/m²)

TEORETISK FÖRBRUKNING

- 50 - 60 cm joint length per tube.
- 1 cm joint depth for a joint in V-shape.

YTFÖRBEREDELSE

The cracks to be treated must be opened V-shaped, dusted off and impregnated with Primer 44 HS, with Vernac (diluted with 10% Thinner 22) or with Pegafix.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Apply in drying conditions at minimum 5°C.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Cleanup with water.

ANMÄRKNINGAR

- Contains quartz, so not appropriated as putty
- Manual spray gun: adapt opening of cartridge to the desired joint width

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	Max. 5 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cartridges, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu