

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## MURFILL<sup>®</sup> RENOVATION PAINT

### Elastic decorative renovation paint

- > 500 % elastic
- Lasting elasticity till -30°C
- Water vapour permeable
- Matt aspect
- Excellent resistance against aging and contamination

# MURFILL® RENOVATION PAINT

## BESKRIVELSE

Matt and long-lasting elastic renovation paint. Ideal for renovation and decoration of historical and new buildings.

## ANBEFALT BRUK

Renovation and decoration of exterior walls and façades.

## TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,33 - 1,37 (weiss)
Glansgrad:	Matt
Tørrestoffinnhold i vekt:	60 - 63 %
Tørrestoffinnhold i volum:	47 - 50 %
Vanddamppermeabilitet:	17g/m <sup>2</sup> /24h and Sd (m) = 1,4

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtør:	45 minutes
Håndterbar:	± 8 hours
Overmalbar:	24 hours
Herdetid:	2 days

## ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

150 µm (cons.: 200 g/m<sup>2</sup>)

## ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

70 µm (cons.: 200 g/m<sup>2</sup>)

## TEORETISK FORBRUK

- Normal consumption: min. 400 g/m<sup>2</sup> (2 coats).
- Application by brush or roller: 200 – 300 g/m<sup>2</sup> per coat, in function of the application method and the substrate.
- Application by airless: 200 – 500 g/m<sup>2</sup> per coat, in function of the application method and the substrate.

## PRAKTISK FORBRUK

Coverage is theoretical and depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

Substrate must be clean, sound and dry (max. 6% substrate humidity) prior to application. Remove any moss, algae, etc. with a suitable detergent

Previously painted surfaces (in good condition): apply directly after thorough brushing. Chalky paints or bare substrates should first be primed with Fixonal or Pegafix. On smooth and non-porous substrates, prime with white Pegalink or with one coat of Noxyde (except white, diluted with 20% of water).

For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain.

Cracks < 0,5 mm will be filled with Murfill Renovation Paint. Cracks > 0,5 mm will be filled with Elastofill or Mur-Filler acrylic sealants.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum temperature: 5°C. Max. 80 % R.H.

## PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Use a synthetic brush for application of waterbased products.

## PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Use long nap roller (texture polyamide roller 20 mm) or specific façade roller 24 mm. Depending on the roughness of the substrate.

## PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

If necessary, dilute with 2 - 5% volume water. Nozzle: 13 – 15 / Pressure: 200 bars.

## PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Not possible.

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

## MERKNADER

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	30 g/l max
VOC kategori:	A/i
VOC grense:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can

## HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukeren er selv ansvarlig for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu