



## MURPRIM S

# Solvent-based primer with high covering power

- Based on Pliolite
- Impregnates & fixes the mineral substrate
- To be applied on slightly damp surfaces
- Good coverage
- Applicable to recently plastered walls



# MURPRIM S

## ОПИСАНИЕ

Solvent-based primer for use in combination with all Mathys façade paints

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Solvent based fixing primer for mineral substrates, old and sound substrates that can be covered with Murfill RP Siloxan, Murfill WP, and for elastic joint filler: Elastofill and Murfiller.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Bare substrate or well conserved undercoats: Murprim Aqua + 400 g/m<sup>2</sup> MURFILL RP Siloxan or Murfill WP. Old well conserved undercoats must be compatible. Check substrate in advance. Surface irregularities Levelling with repair mortar (Pegacrete) or with filler.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см<sup>3</sup>): ± 1,16  
Съдържание на твърди вещества в обема: ± 27 %  
Пропускливост на водни пари: Sd= 0,0031 m (20 µm DFT)

## РАЗХОДНА НОРМА

110 g/m<sup>2</sup>

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The substrate must be completely clean, dry and sound and insensitive to water. In case of contamination by micro-organisms the substrate must first be cleaned with a fungicide solution. If the substrate is oily and dirty, this must be cleaned with a solution of Cleaner/degreaser ND14. Remove old not adhering coats.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum temperature 5°C, maximum temperature 35°C and maximum relative humidity 80 %. No condensation during drying time. Low temperatures and/or high relative humidity will extend the drying time.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Natural silk and polyamide.

20 Vol.%white spirit

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

12 mm or long haired brushes according to roughness of substrate.

20 Vol.% white spirit

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

White spirit or Thinner Rust Oleum 160

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 749 g/l max  
Категория ЛОС: A/h  
Ограничение за ЛОС: 750 g/l (2010)  
Забележки относно безопасността: Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Дата на издаване: 03/04/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)