



PARACEM[®] DECO MATT

High-quality matt interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth mat aspect
- High covering power
- Tendency not to overlap

PARACEM® DECO MATT

DESCRIZIONE

Decorative and matt finishing for indoor walls and ceilings. Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, etc.) as well in private as in public buildings.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Decorative and matt finishing for indoor walls and ceilings. Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, etc.) as well in private as in public buildings.

DATI TECNICI

Densità:	1,38 - 1,4 (white)
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 60°:	Matt: 2-3%
Livello di lucentezza a 85°:	Matt: 2-3%
Residuo secco in peso:	50,5 - 52,5% (white)
Residuo secco in volume:	33 - 35% (white)
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	30 minutes
Asciutto da rivestire:	1 hour
Completamente indurito:	2 days

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

140 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

50 µm

CONSUMO TEORICO

7 - 10 m²/l per coat

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The surface must be dry and free of dust and grease. You can paint Paracem® Deco Matt directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous. You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first. Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first. Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus. Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus). Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123. On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Matt.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Possible. If necessary dilute with water.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: AEROSOL

> 5°C, < 80% R.H.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	30 g/l
Soluzione premiscelata COV:	30 g/l
Categoria COV:	A/a
Limite di COV:	30 g/l

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu