



Quality Paints since 1845
MATHYS[®]

PARACEM[®] DECO PRIMER

Water-based primer based on acrylic dispersions

- Reduces absorption
- Neutralises differences in absorption characteristics
- Prevents differences in the glossiness of the topcoat
- Very good hiding characteristics
- Improves topcoat adhesion



PARACEM® DECO PRIMER

BESKRIVELSE

Water-based primer based on acrylic dispersions. Neutralises differences in the absorption characteristics of the substrate.

ANBEFALT BRUK

Indoors, on various porous, unpainted surfaces (for example brick, slab work, concrete) before finishing them off with water-based paints

TEKNISKE DATA

Tetthet:	± 1,35 (white - wit - blanc)
Glansgrad:	Matt
Glansgrad ved 60°:	Matt: 5%
Tørrestoffinnhold i vekt:	58% (white - wit - blanc)
Tørrestoffinnhold i volum:	45% (white - wit - blanc)

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	1,5 hours
Overmalbar:	2-3 hours
Herdetid:	1 week

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

45 µm

TEORETISK FORBRUK

8 - 10 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Clean the substrate and remove all grease. Paracem Deco Primer may be directly applied over lightly porous substrates and old, cleaned paint layers if they are in good condition. Highly porous substrates, smooth plaster and water-resistant gypsum board: use Pegafix in 1 or 2 layers of Paracem Deco Primer. Block water or nicotine stains with Pegamat RL, or Zinsser primers 123 Plus or B.I.N.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply at a temperature of minimum 5°C and a R.H. of maximum 80%

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Apply undiluted.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Apply undiluted.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Apply undiluted.

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGS-SPRØYTE

Apply undiluted.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	30 g/l
VOC ferdigblandet:	30 g/l
VOC kategori:	A/g
VOC grense:	30 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production when kept in unopened cans, original packaging, stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu