



Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>

## PARACEM<sup>®</sup> DECO PRIMER

### Water-based primer based on acrylic dispersions

- Reduces absorption
- Neutralises differences in absorption characteristics
- Prevents differences in the glossiness of the topcoat
- Very good hiding characteristics
- Improves topcoat adhesion



# PARACEM® DECO PRIMER

## OPIS

Water-based primer based on acrylic dispersions. Neutralises differences in the absorption characteristics of the substrate.

## ZALECANE UŻYCIE

Indoors, on various porous, unpainted surfaces (for example brick, slab work, concrete) before finishing them off with water-based paints

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	± 1,35 (white - wit - blanc)
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60:	Matt: 5%
Zawartość substancji stałych wagowo:	58% (white - wit - blanc)
Zawartość substancji stałych objętościowo:	45% (white - wit - blanc)

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1,5 hours
Do przemalowania:	2-3 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

45 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

8 - 10 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Clean the substrate and remove all grease. Paracem Deco Primer may be directly applied over lightly porous substrates and old, cleaned paint layers if they are in good condition. Highly porous substrates, smooth plaster and water-resistant gypsum board: use Pegafix in 1 or 2 layers of Paracem Deco Primer. Block water or nicotine stains with Pegamat RL, or Zinsser primers 123 Plus or B.I.N.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

Apply at a temperature of minimum 5°C and a R.H. of maximum 80%

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Apply undiluted.

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Apply undiluted.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	30 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	30 g/l
Kategoria LZO:	A/g
Limity LZO:	30 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production when kept in unopened cans, original packaging, stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu