



## PARACEM<sup>®</sup> DECO SATIN

# High-quality satin gloss interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth satin aspect
- Closed coating structure
- Washable

# PARACEM® DECO SATIN

## BESKRIVELSE

High-quality satin gloss interior wall paint

## ANBEFALT BRUK

Decorative and satin finishing for indoor walls and ceilings.

Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, glass fibre etc.) in residential and public buildings.

## TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,32 - 1,36 (white - wit - blanc)
Glansgrad:	Satinert
Glansgrad ved 60°:	Satin Gloss: 25-30%
Glansgrad ved 85°:	Satin Gloss: 45-50%
Tørrestoffinnhold i vekt:	57 - 59% (white - wit - blanc)
Tørrestoffinnhold i volum:	42 - 44% (white - wit - blanc)
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støtørr:	1 hour
Overmalbar:	2 hours
Herdetid:	2 days

## ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

140 µm

## ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

60 µm

## TEORETISK FORBRUK

6 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

The surface must be dry and free of dust and grease.

You can paint Paracem® Deco Satin directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous.

You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first.

Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first.

Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus).

Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123.

On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Satin.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

> 5°C, < 80% R.H.

## PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Apply undiluted.

## PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Apply undiluted.

## PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars.

## PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

If required dilute with water.

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

## MERKNADER

In case of application on patterned vinyl wallpaper, Pegaprim Isofix should be used to block plasticizers migration and limit tacking effect.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	30 g/l
VOC ferdigblandet:	30 g/l
VOC kategori:	A/b
VOC grense:	100 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu