



PARACEM[®] DECO SATIN

High-quality satin gloss interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth satin aspect
- Closed coating structure
- Washable

PARACEM® DECO SATIN

OPIS

High-quality satin gloss interior wall paint

ZALECANE UŻYCIE

Decorative and satin finishing for indoor walls and ceilings.

Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, glass fibre etc.) in residential and public buildings.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,32 - 1,36 (white - wit - blanc)
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60:	Satin Gloss: 25-30%
Stopień połysku w 85:	Satin Gloss: 45-50%
Zawartość substancji stałych w wagowo:	57 - 59% (white - wit - blanc)
Zawartość substancji stałych objętościowo:	42 - 44% (white - wit - blanc)
odporność na szorowanie na mokro (EN 13300):	Klasa 1 (ścieranie <5 µm przy 200 uderzeniach)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do przemalowania:	2 hours
Pełne utwardzenie:	2 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

140 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

60 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

6 - 10 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface must be dry and free of dust and grease.

You can paint Paracem® Deco Satin directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous.

You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first.

Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first.

Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus).

Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123.

On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Satin.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

If required dilute with water.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

UWAGI

In case of application on patterned vinyl wallpaper, Pegaprim Isofix should be used to block plasticizers migration and limit tacking effect.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	30 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszance:	30 g/l
Kategoria LZO:	A/b
Limity LZO:	100 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

PARACEM® DECO SATIN

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu