



## PARACEM<sup>®</sup> DECO SATIN

# High-quality satin gloss interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth satin aspect
- Closed coating structure
- Washable

# PARACEM® DECO SATIN

## BESKRIVNING

High-quality satin gloss interior wall paint

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Decorative and satin finishing for indoor walls and ceilings.

Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, glass fibre etc.) in residential and public buildings.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,32 - 1,36 (white - wit - blanc)
Glansnivå:	Satin
Glansnivå vid 60°:	Satin Gloss: 25-30%
Glansnivå vid 85°:	Satin Gloss: 45-50%
Torrsubstansvikt:	57 - 59% (white - wit - blanc)
Torrsubstansvolym:	42 - 44% (white - wit - blanc)
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringsstorr:	1 hour
Övermålningsbar:	2 hours
Fullt härdad:	2 days

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

140 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

60 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

6 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

The surface must be dry and free of dust and grease.

You can paint Paracem® Deco Satin directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous.

You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first.

Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first.

Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus).

Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123.

On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Satin.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 5°C, < 80% R.H.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Apply undiluted.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Apply undiluted.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

If required dilute with water.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

## ANMÄRKNINGAR

In case of application on patterned vinyl wallpaper, Pegaprim Isofix should be used to block plasticizers migration and limit tacking effect.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	30 g/l
VOC färdigmix:	30 g/l
VOC-kategori:	A/b
VOC-gräns:	100 g/l
Anmärkingar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu