



## PARACEM<sup>®</sup> DECO SOFT

# High-quality semi-matt interior wall paint

- Excellent flow
- Good mechanical resistance against rubbing
- Smooth semi- matt aspect
- Closed coating structure, washable
- High covering power

# PARACEM® DECO SOFT

## BESKRIVNING

Paracem® Deco Soft is a waterborne acrylic paint for interior application.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Decorative and satin matt finishing for indoor walls and ceilings.  
Applicable on most substrates (plaster, bricks, concrete, etc.) as well on glass fibre.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,33 - 1,37 (white - wit - blanc)
Glansnivå:	Matt,Semi-Mat
Glansnivå vid 60°:	Satin matt: 5-8%
Glansnivå vid 85°:	Satin matt: 15-20%
Torrsubstansvikt:	52 - 54% ( white - wit - blanc)
Torrsubstansvolym:	38 - 40% white - wit - blanc)
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1 hour
Övermålningsbar:	2 hours
Fullt härdad:	2 days

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

140 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

55 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

7 - 9 m<sup>2</sup>/l per coat

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

The surface must be dry and free of dust and grease.  
You can paint Paracem® Deco Soft directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous.  
You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first.  
Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first.  
Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.  
Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus).  
Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, or Zinsser primers Bulls Eye 123.  
On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Soft.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 5°C, < 80% R.H.

## APPLICERING OCH SPÅDNING: PENSEL

Apply undiluted.

## APPLICERING OCH SPÅDNING: ROLLER

Apply undiluted.

## APPLICERING OCH SPÅDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 013 - 019 / Pressure: 160 - 200 bars.

## APPLICERING OCH SPÅDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

If required dilute with water.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	14 g/l
VOC färdigmix:	30 g/l
VOC-kategori:	A/a
VOC-gräns:	30 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)