



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT

Excellent washable, extra-matt interior paint

- Excellent washability - Scrub resistance class 1
- Not glossy
- Limited writing effect in dark colors
- Good coverage
- Excellent flow

PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT

OPIS

Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt is a highly washable alkaline emulsion, water-based interior wall paint with a lasting extra matt aspect. This decorative paint is available in white and in almost all possible colours, ranging from light to dark shades.

ZALECANE UŻYCIĘ

It's perfect for interior walls that need regular cleaning (e.g. children's rooms, kitchens, etc.). Suitable for most substrates (plaster, brick, concrete, etc.) in public and private buildings. No 'white marking' occurs with darker colours.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,5 (white - wit - blanc - weiß)
Stopień połysku:	extra_matt
Stopień połysku w 85:	Matt: 1%
Zawartość substancji stałych	
objętościowo:	43% (white - wit - blanc - weiß)
odporność na szorowanie na mokro (EN 13300):	Klasa 1 (ścieranie <5 µm przy 200 uderzeniach)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	2 hours
Do użytku:	2 hours
Do przemalowania:	6 hours
Pełne utwardzenie:	30 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

123 µm (white)

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

53 µm (white)

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

8 m²/l/coat

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface must be dry and free of dust and grease.

You can paint Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt directly over clean, old layers of paint that are still in good condition and onto surfaces that are not too porous.

You must treat porous surfaces with Paracem® Deco Primer first.

Highly porous surfaces, smooth plaster, and water-resistant plasterboard must be impregnated with Pegafix first.

Nicotine and water stains must be isolated first with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

Unpainted woodwork must be treated appropriately first and a priming coat must be applied (e.g. Fassiprim Aqua or Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus).

Metal objects without rust spots are to be pre-treated with Pegalink®, oZinsser primers Bulls Eye 123.

On glass fibre, apply preferably first a coat of Paracem® Deco Primer oZinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus before finishing with 2 coats of Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt.

When working in combination with a joint sealant, we recommend using our acrylic sealant Elastopro, which can be painted over after drying for at least 1 hours (20°C, 60% r.h.).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, thoroughly stir prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

> 8°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted with brush with synthetic bristles.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted with a 10 mm micro fiber roller.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 0.017 - 0.021 / Pressure: 180 bars. Spraying is only recommended for white and colours from base P.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Clean the material with water and dispose of the residue appropriately.

UWAGI

Do not apply at temperatures below +8°C.

Not recommended for use in damp rooms (eg bathrooms).

Cleaning instructions: Remove the contamination as soon as possible. Most contamination can easily be removed with a soft, damp cloth. Use lukewarm water and a mild colourless detergent. Do not use abrasive cleaning products. Do not use excessive pressure when cleaning as this may result in removing paint which will leave marks.

For more serious contaminations first wipe the substrate with a soft damp cloth, then use Mathys Multi-cleaner (diluted 1:100). Allow to dry.

The best cleaning results are achieved after the Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt has dried for minimum 30 days.

Although extensive evaluations have been undertaken to ensure the cleanability of the Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt it might be possible that some contamination is difficult to remove and leaves traces.

Touching the paint may leave marks this is due to the matt nature of the product (the marks will be more visible on dark colours). There may be a shiny effect after drying of the first coats in colours that are made of D and TR bases.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	10 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	10 g/l
Kategoria LZO:	IIA/a
Limity LZO:	30 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu